

NEUKADUR MultiCast 14 L

2 K-PUR-Schnellgießsystem

Universalbindemittel mit gutem Preis-/ Leistungsverhältnis

altropol

Haupteigenschaften

- längere Topfzeit als MC 14
- niedrigviskos
- geringer Schwund
- bei langer Topfzeit relativ gut durchhärtend
- leicht verarbeitbar

Anwendungen

- Negativ-/Positiv-Herstellung
- universell für Formen und Modelle aller Art

Eigenschaften im unvernetzten Zustand (ca. Werte)

		MultiCast 14 L	Härter ISO 14	Mischung ungefüllt	Mischung gefüllt mit Füller B
Farbe		beige	braun		
Mischungsverh.		100	100	-	350
Dichte 20 °C	g/cm ³	1,00	1,10	1,05	1,6
Viskosität mPas	Raumtemperatur	250	100	175	8000
Topfzeit min	Raumtemperatur			7 - 8	8 - 9

Mechanische und sonstige Spezifikationen (ca. Werte)

			Mischung ungefüllt	Mischung gefüllt
Härte	Shore D	DIN 53505	75	82
Farbe			hellbraun	hellbraun
Zugfestigkeit	MPa	DIN 53455	30	-
Zugdehnung	%	DIN 53455	5	-
Biegefestigkeit	MPa	DIN 53452	38	30
Biegedehnung	%	DIN 53452	10	1,5
Biege-E-Modul	MPa	DIN 53457	760	2150
Schlagfestigkeit	KJ/m ²	DIN 51230	20	7
Druckfestigkeit	MPa	DIN 53454	-	80
Linearer Schwund	% ca.	500 x 50 x 25 mm	-	0,15
Entformbar bei 25 °C				
4 – 5 mm	Stunden		10 - 12	7
30 – 40 mm	Stunden		-	3 - 4

Verarbeitungsbedingungen

Vor Gebrauch MultiCast 14 L gut durchmischen, bis ein homogenes Aussehen erreicht ist. Beide Komponenten bei Raumtemperatur (> 18°C) entsprechend dem angegebenen Mischungsverhältnis miteinander gut vermischen. Vor dem Vergießen sicherstellen, dass Teile und Formen frei von Feuchtigkeit und nicht abgelüftetem Trennmittel sind. Für Schichtdicken von > 5 mm empfehlen wir die Verwendung von Füllern, z. B. Füller B. Es ist zu empfehlen, die Füllstoffmenge auf beide Komponenten aufzuteilen.

NEUKADUR MultiCast 14 L

2 K-PUR-Schnellgießsystem

Universalbindemittel mit gutem Preis-/ Leistungsverhältnis

altropol

Lieferform

NEUKADUR MultiCast 14 L/ISO 14

1 kg, 5 kg, 10 kg, 30 kg

Lagerung

Das Material sollte in fest verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen von 15 - 25 °C gelagert werden. Bei entsprechender Lagerung können die Materialien innerhalb der auf den Aufklebern angegebenen Haltbarkeit verwendet werden.

Vorsichtsmaßnahme

Anwender sollten sich anhand der aktuellen Sicherheitsdatenblätter, welche physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsbezogene Daten enthalten, über die sichere Handhabung und Lagerung von Produkten informieren.

Altropol Kunststoff GmbH
Daimlerstraße 9 · D-23617 Stockelsdorf
Tel. +49 (0)451-499 60-0 · Fax +49 (0)451-499 60-20
E-mail: info@altropol.de
www.altropol.de

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit den Kunden / den Anwender jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu berücksichtigen. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen und gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Im Übrigen verweisen wir auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter. 2008-01-15